

VERTIKAL FISSURES F

CONÇU & FABRIQUÉ EN EUROPE

→ DÉSIGNATION

PÂTE SOUPLE, FIBRÉE, LISSE, PRÊTE À L'EMPLOI, SPÉCIALE FISSURES FAÇADES

→ CLASSIFICATION

AFNOR NF EN 16566 : G₃S₂V₂W₂A₀C₀R₀

→ CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Présentation : Pâte
- Classement feu : D s2 d0
- Teinte : Blanc
- pH : 8-8,5
- Granulométrie : 200 microns

→ DESTINATION

Idéal pour traiter les fissures vivantes (jusqu'à 2 mm) sur façades plates.

EMPLACEMENT

- Extérieur.

SUPPORTS

- Briques, pierres, béton, béton banché, béton cellulaire, blocs de béton, parpaings, enduits.
- Enduits et supports structurés.
- Anciens fonds peints en films minces, absorbants et bien adhérents.

DÉCHETS

- Ne pas jeter les résidus à l'égout, dans la nature ou avec les déchets ménagers. Apporter l'emballage et le reste de son contenu dans un centre référencé par l'éco-organisme EcoDDS.

CONSERVATION

- Conserver à l'abri du gel et des températures supérieures à 35 °C.
- 6 mois dans l'emballage d'origine non entamé et stocké au sec.

→ RÉGLEMENTATION COV

- Valeur limite UE pour ce produit (cat A/c) : 140 g/L.
- Ce produit contient moins de 41 g/L COV.

→ ASSURANCE

VERTIKAL FISSURES F est un produit à usage professionnel, assuré auprès de la compagnie AXA au titre de la responsabilité civile professionnelle des fabricants et assimilés de matériaux de construction.



→ PROPRIÉTÉS

- **Fibré, résiné et fin - Elasticité permanente à cœur - Prêt à l'emploi.**
- **Haute adhérence - Absorbe les déformations du support.**
- **Aspect sec très consistant et lisse - Sans remontées de fibres au lissage.**
- **Toutes épaisseurs en rebouchage.**
- **Peut se poncer.**
- **S'applique sur anciens fonds peints en film mince.**

→ MISE EN OEUVRE

PRÉPARATION DES SUPPORTS

- Les supports, travaux préparatoires et conditions d'application seront conformes aux Normes/DTU en vigueur (59.1 et 42.1).
- Les fonds doivent être propres, durs, cohérents, sains, secs, exempts de gras, absorbants et bien adhérents.
- Les fonds affaiblis, pulvérulents ou poudreux seront préalablement grattés, puis consolidés avec un durcisseur de fonds tel que le **VERTIKAL FORTIF 617 S** ou traités avec le **VERTIKAL STOPSEL** selon la nature du désordre.
- Elimination des parties non adhérentes des lèvres de la fissure par lavage haute pression ou griffage au triangle. Brossage et dépoussiérage.
- Application de l'impression adaptée à la nature du support en la faisant bien pénétrer dans la fissure.

DILUTION et NETTOYAGE

- À l'eau.

APPLICATION

- Matériel : Couteau ou lame à enduire.
- Conditions d'application : Température ambiante et de support supérieure à + 5 °C (précautions si T>30 °C). Humidité relative inférieure à 80 %.
- Produit prêt à l'emploi. Ne pas diluer et ne rien ajouter.
- Reboucher la fissure au moyen d'un couteau à enduire, en appuyant fortement pour bien faire pénétrer et adhérer la pâte sur les lèvres de la cavité.
- Tenir compte du retrait au séchage et appliquer plusieurs passes afin de masquer au mieux le défaut.
- Mettre en place un fond de joint si nécessaire.
- Ne pas appliquer sur des fonds bloqués, gelés ou surchauffés.
- Ne pas appliquer sur surfaces horizontales ou en sous-face de balcon.
- Dans certains cas de mise en œuvre localisée, la trace de cet enduit peut être visible (différence de relief, de brillance ou de teinte).

RECOUVREMENT

- Doit être préalablement imprimé après séchage complet par les fixateurs **VERTIKAL PRIM+ A** ou **VERTIKAL CT**.
- Peut être recouvert après séchage complet par tous types de revêtements VERTIKAL® selon les règles techniques en vigueur et en tenant compte du pH du produit.
- Dans certains cas de mise en œuvre localisée, la trace de cet enduit peut être visible (différence de relief, de brillance ou de teinte).

CONSOMMATION

- Environ 70 g/ml (cordon 10 mm x 5 mm).
- Cette quantité peut être plus élevée selon l'écartement et la profondeur des fissures.

SÉCHAGE ET RECOUVREMENT (variables suivant données ci-dessous)

Température ambiante : 23 °C - Humidité Relative : 50 %. (voir tableau "Guide d'utilisation des produits VERTIKAL®")

- Sec : Environ 48 heures selon l'épaisseur.
- Recouvrable : Environ 48 heures selon l'épaisseur.

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

- Ne pas appliquer par température inférieure à 5 °C et supérieure à 30 °C, par grand vent, par humidité relative ambiante supérieure à 80 %, en plein soleil et par temps de pluie.
- Stocker à l'abri du gel.
- Se référer à notre Fiche de Données de Sécurité (consultable sur www.vertikal.fr).

